

**Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.**

ÜRÜN ÖZETİ KODU:M02	<b>ELASTOSER 200-EC</b>	SAYFA NO	: 1\2
		REV. NO	: 3
		REV. TARİHİ	: 03.02.2003
		YAYIN TARİHİ	: 07.08.1998

**Tanım**

- SBS (Styrene-Butadine-Styrene) katkı elastomerik su yalıtım örtüsü
- Fibrocam taşıyıcı 60 gr/m<sup>2</sup>
- Her iki yüzü polietilen film kaplı

**Özellikleri**

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
	ÇEKME MUKAVEMETİ (en-boy)	TS EN 12311-1	N/5 cm	≥300/400
	KOPMA UZAMASI (en-boy)	TS EN 12311-1	%	≥2-2
	SU GEÇİRMEZLİK	TS prEN 1928	Su Geçirmez	
	AKMA DİRENCİ	TS 11758-1	°C	≥100
	BOYUTSAL STABİLİTE	TS EN 1107-1	%	≤0.05
	SOĞUKTA BÜKÜLME	TS EN 1109	°C	≤-20
	YIRTILMA MUKAVEMETİ (en-boy)	TS EN 12310-1	N/5 cm	≥50/50
<b>BOYUTLAR</b>	KALINLIK	TS EN 1849-1	mm	≥2
	RULO BOYU	TS 11758-1	m	15
	RULO ENİ	TS 11758-1	m	1
	RULO AĞIRLIĞI		Kg	≥35

## Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:M02	<b>ELASTOSER 200-EC</b>	SAYFA NO : 2\2 REV. NO : 3 REV. TARİHİ : 03.02.2003 YAYIN TARİHİ : 07.08.1998
------------------------	-------------------------	--

### Kullanım Alanları

- Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında tek veya çift kat olarak
- İstinat duvarı ve bodrum duvarları yalıtımında tek veya çift kat olarak
- Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton kanalet içleri ve bahçe teras, gizli dere yalıtımlarında tek veya çift kat olarak

### Avantajlar

- Dilatasyon, baca dibi, parapet dönüşü gibi detaylarda kolaylıkla uygulanır.
- Bina ömrünce dayanır.
- Farklı tipte zeminlerde uygulanabilir.
- Zeminin teknik özelliklerinden bağımsız olarak su yalıtımı yapar, alttaki taşıyıcıdan sadece mekanik destek alır. Betonun boşluk miktarı, yüzeyindeki çatlaklar, tozlanma oranı su yalıtım özelliklerini etkilemez.
- Kullanım miktarı uygulamadan önce net olarak belirlenebilir.
- Dış hava koşullarındaki farklılıklarından, içlerindeki kimyasal katkılardan ötürü etkilenmezler.
- Teknik özellikleri standarttır.
- SBS katkısı sayesinde özellikle soğuk iklimlerde dayanımı yüksektir.

### Depolama ve Koruma

- Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.
- Ultraviyole ışınlar ve ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem yapılmamalıdır.
- Gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

### Uygulama Sekli

Şalümo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo bitiş yerlerinde 15cm. bini payı olacak şekilde tam, noktalı veya serbest uygulanır.