

## Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:M01	<b>POLİSER 200-C</b>	SAYFA NO : 1\2 REV. NO : 3 REV. TARİHİ : 03.02.2003 YAYIN TARİHİ : 21.08.1998
------------------------	----------------------	--

### Tanım

- APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü
- Fibrocam taşıyıcılı 60 gr/m<sup>2</sup>
- Her iki yüzü polietilen film kaplı

### Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
	ÇEKME MUKAVEMETİ (en-boy)	TS EN 12311-1	N/5 cm	≥300-400
	KOPMA UZAMASI (en-boy)	TS EN 12311-1	%	≥2-2
	SU GEÇİRMEZLİK	TS prEN 1928	Su Geçirmez	
	AKMA DİRENCİ	TS 11758-1	°C	≥120
	BOYUTSAL STABİLİTE	TS EN 1107-1	%	≤0.05
	SOĞUKTA BÜKÜLME	TS EN 1109	°C	≤-10
	YIRTILMA MUKAVEMETİ (en-boy)	TS EN 12310-1	N/5 cm	≥50-50
<b>BOYUTLAR</b>	KALINLIK	TS EN 1849-1	mm	≥2
	RULO BOYU	TS 11758-1	m	15
	RULO ENİ	TS 11758-1	m	1
	RULO AĞIRLIĞI		Kg	≥35

## Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:M01	<b>POLİSER 200-C</b>	SAYFA NO : 2\2 REV. NO : 3 REV. TARİHİ : 03.02.2003 YAYIN TARİHİ : 21.08.1998
------------------------	----------------------	--

### Kullanım Alanları

- Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında
- İstinat duvarı ve bodrum duvarları yalıtımında
- Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton kanalet içleri ve bahçe teras iki kat yalıtımlarında ilk kat olarak

### Avantajlar

- Dilatasyon, baca dibi, parapet dönüşü gibi detaylarda kolaylıkla uygulanır.
- Bina ömrünce dayanır.
- Farklı tipte zeminlerde uygulanabilir.
- Zeminin teknik özelliklerinden bağımsız olarak su yalıtımı yapar, alttaki taşıyıcıdan sadece mekanik destek alır. Betonun boşluk miktarı, yüzeyindeki çatlaklar, tozlanma oranı su yalıtım özelliklerini etkilemez.
- Kullanım miktarı uygulamadan önce net olarak belirlenebilir.
- Dış hava koşullarındaki farklılıklardan, içindeki kimyasal katkılardan ötürü etkilenmez.
- Teknik özellikleri standarttır.

### Depolama ve Koruma

- Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.
- Ultraviyole ışınlar ve ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem yapılmamalıdır.
- Gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

### Uygulama Sekli

Şalümo alevi ile ek yerlerinde 10 cm., rulo bitiş yerlerinde 15cm. bini payı olacak şekilde tam, noktalı veya serbest uygulanır.