

Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:Y31	YALDERZ	SAYFA NO : 1\2 REV. NO : 0 REV. TARİHİ : - YAYIN TARİHİ : 14.03.2000
------------------------	----------------	---

Tanım

- Kauçuk esaslı elastik dolgu macunu.

TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
Yumuşama (R&B)	ASTM D36-95	°C	120-130
Penetrasyon (25 °C)	ASTMD5-97	dmm	40-50
Fraass kırılma	DIN 52012	°C	-30
Uygulama sıcaklığı		°C	160-180
Akma (60°C, 5 saat)	TS 1092	mm	0
Bond dayanımı (-18°C)	TS 1092	mm	max 6

Paketleme Şekli

- 18 kg'lık tenekelerde.

Kullanım Alanları

- Derzler ve çatlaklarda kullanılır.

İşlem Tavsiyeleri

- Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Uygulama yapılmadan önce yüzeye bir kat astar (Yalzer) sürülmesi uygun olur.
- Teneke 180 °C'ye kadar ısıtılmalıdır.
- Karıştırılarak derze dökülmelidir.
- En az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Temizleme

- Malzeme motorin, toluen ve trikloretilen ile temizlenmelidir.



Yalteks



Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:Y31	YALDERZ	SAYFA NO : 2\2 REV. NO : 0 REV. TARİHİ : - YAYIN TARİHİ : 14.03.2000
------------------------	----------------	---

Uyumluluk

- Beton, metal ve ahşap yüzeylerle uyumludur.
- Polimer bitümlü örtülerle uyumludur.

Depolama ve Koruma

- +5, +30 °C sıcaklık aralığında teneke ağzı açılmadan 1 yıl süre ile stoklanabilir.