

Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:Y29	YALKOT BİTÜM EMÜLSİYON	SAYFA NO : 1\2 REV. NO : 0 REV. TARİHİ : - YAYIN TARİHİ : 14.03.2000
------------------------	-----------------------------------	---

Tanım

- Asfalt çatı örtülerinde kullanılan su bazlı astar.

TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
Birim hacim ağırlığı	TS 132	g/cm ³	1.100-1,140
Buharlaşma kalıntısı	TS 132	%	40-60
Kalıntının kül miktarı	TS 135	%	30-50
Su miktarı	TS 132	%	40-60
Alevlenmezlik	TS 132	-	yanmaz
Asfalt katmanının sağlamlığı	TS 132	saat	24
Isıtma testi (100°C)	TS 132	-	akmaz
Esneklik (0°C)	TS 132	-	çatlamaz
Suya karşı dayanıklılık	TS 132	-	bozulmaz
Çıplak alev etkisi	TS 132	-	kömürleşmez

Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:Y29	YALKOT BİTÜM EMÜLSİYON	SAYFA NO : 2\2 REV. NO : 0 REV. TARİHİ : - YAYIN TARİHİ : 14.03.2000
------------------------	-----------------------------------	---

Paketleme Şekli

- 18 kg'lık tenekelerde.

Kullanım Alanları

- Polimer bitüm su yalıtım membranlarının uygulanmasından önce astar kat olarak uygulanır.
- Camtülü, ruberoit ve kanaviçe ile yapılan su yalıtımlarında astar ve bağlayıcı olarak kullanılır.
- Temel ve bodrum su yalıtımlarında kullanılır.

İşlem Tavsiyeleri

- Zeminin kuru ve yağ, mazot benzin v.b. kimyevi maddelerden arınmış olmasına dikkat edilmelidir.
- Kullanım sonrası teneke kapalı olarak saklanmalıdır.
- Uygulama sonrası fırçalar sıcak su ile temizlenmelidir.
- Kullanım amacına göre uygun miktarda suyla inceltir ve fırça ile uygulanır.

Tüketim Miktarı

- 1 m² için 400 gr kullanılır.

Temizleme

- Malzeme motorin, toluen, trikloretilen ile temizlenmelidir.

Uyumluluk

- Her türlü polimer bitümlü su yalıtım membranı ile uyumludur.

Depolama ve Koruma

- +5, +30 °C sıcaklık aralığında teneke ağzı kapalı olarak 1 yıl süre ile depolanabilir.