

Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:Y30	YALZER BİTÜM SOLÜSYON	SAYFA NO : 1\2 REV. NO : 0 REV. TARİHİ : - YAYIN TARİHİ : 14.03.2000
------------------------	----------------------------------	---

Tanım

- Asfalt çatı örtülerinde kullanılan kauçuk esaslı ve solvent bazlı astar.

TEST ADI	STANDARD	BİRİM	ÖLÇÜM SONUÇLARI
Viskozite (40 °C)	ASTM D4402-87	cP	200-300
Destilasyon (0-225 °C)	TS 122	%	min 35
Destilasyon (225-360 °C)	TS 122	%	max 65
Kalıntının penetrasyonu (25 °C)	TS 118	dmm	20-50
Karbonsülfürde çözünürlük	TS 125	%	min 99

Paketleme Şekli

- 17 kg'lık tenekelerde.

Kullanım Alanları

- Perde duvarlarda suya ve rutubete karşı koruma sağlar.

İşlem Tavsiyeleri

- Uygulama yüzeyi kumsuz, tozsuz ve temiz olmalıdır.
- Bir önceki kat kurumadan diğer kat sürülmemelidir.
- Kullanım sonrası teneke kapalı tutulmalıdır.
- Ateşten uzak tutulmalıdır.
- Kapalı ve hava hareketi olmayan yerlerde kullanılmaz.
- Uygulama esnasında ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek malzemeler kullanılmaz.
- Perde duvarların suya ve rutubete karşı korunması için kullanılır.
- Beton, ahşap, metal, v.b. üzerine uygulanabilir.
- Sürüldükten 1-2 saat sonra kurur. Ancak en iyi netice için sonraki kat ertesi gün sürülmelidir.
- Yüzeyin ıslak olduğu durumda ilk katta YALKOT kullanılır.
- Fırça ile tatbik edilir. Koyulaşmış ise inceltici ile inceltir.

Tüketim Miktarı

- 1 m² için bir sürüşte 500 gr. kullanılır.



Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.

ÜRÜN ÖZETİ KODU:Y30	YALZER BİTÜM SOLÜSYON	SAYFA NO : 2\2 REV. NO : 0 REV. TARİHİ : - YAYIN TARİHİ : 14.03.2000
------------------------	----------------------------------	---

Temizleme

- Malzeme tiner, motorin, toluen, trikloretilen ile temizlenmelidir.

Uyumluluk

- Her türlü ısı yalıtımı ve polimer bitümlü membran ile uyumludur.
- Beton, metal ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

Depolama ve Koruma

- +5, +30 °C sıcaklık aralığında teneke ağzı açılmadan 1 yıl süre ile depolanabilir.